

ThermoPlan S 9

Allgemein

Artikel-Nr.	920
Gewicht	17,0 kg
Rohdichteklasse	0,65 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,26
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1013

Materialverbrauch

Format DF	14
Wandstärke	42,5 cm
Länge	248 mm
Breite	425 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16,2
Bedarf pro m ³	38,1

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,20 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung σ_0	0,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	2,3 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 REI-M 90 beidseitig verputzt